



## Überziehstiefel BioClean-D #BDOB

pure<sup>11</sup>-Nr.: 1103621, Marke: BioClean

### Eigenschaften

- Marke: BioClean
- Sohlenmaterial: CPE-Sohle
- Materialzusammensetzung: Reinmaterial
- Antistatisch
- Material: Clean-Tough
- Rutschhemmende Sohle
- Anzahl in kleinster Unterverpackung: 30
- Ausführung: hoch
- Clean-Tough
- Gebrauch: Einweg
- Schuhart: Überziehstiefel
- Verschluss: Gummizug
- Verschluss: mit Bändern

**Empfohlene  
Reinraumklassen**  
**ISO 4|5|6|7|8|9**  
**GMP C|D**

## **Material**

- Clean-Tough

## **Verpackung**

- 150STK

## **Produktvarianten**

---

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 1103621WHUNI, Überziehstiefel BioClean-D #BDOB**

Farbe: Weiß; Ausführung: Hoch / VE: 150STK

---



## Überstiefel BioClean-D BDOB

# Überstiefel (unsteril)

Der für den Einmalgebrauch bestimmten Überstiefel BioClean-D ist aus dem antistatischen, flusenarmen CleanTough-Material hergestellt. Er hat eine rutschfeste Sohle und einen Bänderverschluss für ein schnelles, einfaches Anziehen.

\* Wenden Sie sich für Informationen über die jeweiligen Permeationszeiten von Zytostatika und weitere Empfehlungen an den Ansell-Kundendienst.



### Key Features and Benefits

- Leichtes, flusenarmes CleanTough-Material
- Einstieg mit Gummizug für einen festen Sitz
- Einfache Bänderbefestigung für einen sicheren Halt am Bein
- Rutschfeste Sohle

### Industrien

- Kontrollierte/Kritische Arbeitsbereiche
- Produktion und Herstellung
- Pharmazeutische Herstellung
- Herstellung von Biotechnologie
- Herstellung von medizinischen Geräten





# Überstiefel BioClean-D BDOB

## TESTERGEBNISSE DER MATERIALLEISTUNG

TEST	ERGEBNIS	LEISTUNGSKLASSE
Abriebfestigkeit	10 to 100 cycles	1
Biegerisswiderstand	5,000 to 15,000 cycles	3
Trapezoide Weiterreißfestigkeit in Maschinenquerrichtung (CD)	CD 29.3 N	2
Trapezoide Weiterreißfestigkeit in Maschinenlaufrichtung (MD)	MD 55.5 N	3
Zugfertigkeit in Maschinenquerrichtung (CD)	CD 48 N	1
Zugfestigkeit in Maschinenlaufrichtung (MD)	MD 97 N	2
Durchstichfestigkeit	8 N	1
Flüssigkeitspenetration - 30 % H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	96.3%	3
Flüssigkeitsabweisung - 10 % NaOH	97.6%	3
Flüssigkeitsabweisung - o-Xylol	95.7%	2
Flüssigkeitsabweisung 1-Butanol	96.6%	3
Flüssigkeitspenetration - 30 % H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	0%	3
Flüssigkeitspenetration - 10 % NaOH	0%	3
Flüssigkeitspenetration - o-Xylol	0%	3
Flüssigkeitspenetration - 1-Butanol	0%	3
Nahtstärke <sup>2</sup>	70 N	2
Elektrostatische Halbwertzeit, t <sub>50</sub> (secs)	0.07	BESTANDEN

1.

2. Seam not destroyed



# Überstiefel BioClean-D BDOB

## TESTERGEBNISSE DER PARTIKELABGABE

TEST	ERGEBNIS
Partikelabgabe (Helmke-Drum-Test)	$\geq 0,5 \text{ Qm (Zählungen/Min.)} < 260$

## ERGEBNISSE ERMITTELT MIT DEM TESTVERFAHREN GEMÄSS ASTM 1790-05

MEDIKAMENT	Durchschnittliche Durchbruchzeit (DDZ), Minuten Breakthrough of the test chemical is deemed to have occurred when the permeation rate has reached $0.1 \text{ Qg/cm}^2/\text{min}$
CISPLATIN	>240
CARMUSTIN	<6
CYCLOPHOSHAMID	217 (275,162,215)
DOXORUBICINHYDROCHLORID	>240
5-FLUOROURACIL	>240
METHOTREXAT	>240
ETOPOSID	>240
PACLITAXEL	<10
THIOTEPAN	30 (28,30,33)

Die Ergebnisse wurden unter Laborbedingungen von einem externen Testlabor erzielt.

## GRÖSSENTABELLE

Einheitsgröße

## BESTELLINFORMATIONEN

	GRÖSSE	Universal
BDOB	NACHBESTELLUNGSSNUMMER	BDOB

Weitere Informationen: [www.ansell.com](http://www.ansell.com) oder telefonisch unter

**Europa, Naher Osten und Afrika**  
Ansell Healthcare Europe NV  
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00  
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

**Asiatisch-Pazifischer Raum**  
Ansell Global Trading Center  
Tel.: +603 8310 6688  
Fax: +603 8310 6699

**Nordamerika**  
Ansell Healthcare Products LLC  
US T: +1 800 800 0444  
US F: +1 800 800 0445  
CA T: +1 800 363 8340

**Lateinamerika und Karibik**  
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

**Australien**  
Ansell Limited  
Tel.: +61 1800 337 041  
Fax: +61 1800 803 578

**UK**  
Ansell Nitritex  
T: +44 1638 663338  
F: +44 1638 668890

**Leistungsstandards und Einhaltung von Gesetzen, Vorschriften und Normen**

CE 0598



EN 1149-5  
EN 13034-2005  
+ A1:2009



Ansell® und™ sind Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. US-Patente sowie Anmeldung für US- und Nicht-US-Patente: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2022 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weder dieses Dokument noch die in ihm enthaltenen Angaben von oder im Namen von Ansell garantieren die Handelfähigkeit oder Eignung von Ansell-Produkten für einen bestimmten Zweck. Ansell haftet nicht für die Eignung oder Angemessenheit der Handschuhauswahl durch Endkunden für einen spezifischen Anwendungsbereich.

Für spezifische Daten einer Verwendung von Zytostatika-Schutzkleidung siehe Produktvalidierungspaket, oder wenden Sie sich an den Kundendienst von Ansell. Zytostatika-Schutzkleidung muss speziell für die jeweils angewandte Chemikalie ausgewählt werden.

**Ansell**

## EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hersteller

NITRITEX (M) SDN BHD,  
NO.2, JALAN JURUNILAI U1/20,  
SEKSYEN U1, HICOM GLENMARIE  
INDUSTRIAL PARK,  
40150 SHAH ALAM,  
SELANGOR,  
MALAYSIA

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass die nachstehend beschriebene PSA:

### BioClean-D Overboots BDOB

PSA für die Verwendung zum Schutz vor Risiken  
Kategorie III



EN 1149-5



EN 13034:2005  
+ A1:2009



TYPE PB[6]

erfüllt die Vorschriften der Verordnung (EU) 2016/425 und der Normen EN ISO 13688:2013, EN 1149-5:2008, EN 13034:2005 + A1:2009 und ist identisch mit der PSA, die der EU-Baumusterprüfung unterliegt; die von der notifizierten Stelle zugewiesenen Zulassungsnummer 060/2019/0737 lautet:

CENTEXBEL (0493)  
TECHNOLOGIEPARK 70  
B-9052 ZWIJNAARDE  
BELGIUM

und dem im Anhang VIII (MODUL D) der Verordnung beschriebenen Verfahren unter Überwachung des zertifizierten Institutes unterliegt:

SGS FIMKO OY (0598)  
TAKOMOTIE 8,  
FI-00380 HELSINKI,  
FINLAND

Ulf Nystrom  
Sr Manager, Regulatory Affairs PPE Products

Ort: Malmö  
Datum: 2019.04.25